

Produktbeschreibung Flexofliesenprimer LE

TrendFloor Transparent Grundierung (Haftvermittler) ist eine einkomponentige, transparente Grundierung auf Polyurethanharzbasis für keramische Untergründe Fliesen, glasierte Fliesen, Spaltklinker, Camping, Glasbauwände usw... für nachfolgende PUR- Beschichtungen im Außenbereich.

Farbton / Glanzgrad:

· transparent / glänzend

Produkteigenschaften:

- lichtecht, transparent
- gebrauchsfertig
- dampfdiffusionsfähig
- UV- und witterungsbeständig
- schnell trocknend
- lösemittelhaltig

Materialverbrauch:

- ca. 80-100 g/m² bei nichtsaugenden Untergründen
(je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ggf. in mehreren Arbeitsgängen aufbringen)

Verarbeitungshinweise:

PUR Flexofliesenprimer LE ist verarbeitungsfertig.

PUR Flexofliesenprimer LE wird mit einer Velours- oder Mohairwalze gleichmäßig dünn auf der Oberfläche intensiv bis zum Porenschluss in den Untergrund aufgerollt, bis keine matten Stellen mehr zu sehen sind. Es dürfen keine Pfützen stehen bleiben.

Nach einer Trocknungszeit von ca. 12-24 Std. kann die mit dem Flexofliesenprimer LE behandelte Fliesenfläche mit dem jeweiligen lösemittelhaltigem Pur-System beschichtet werden.

Wichtige Hinweise:

Verarbeitungstemperatur von +8 °C bis +30 °C einhalten

Der zu beschichtende Untergrund muss oberflächentrocken sein.

Streichabstände einhalten

Gebinde nach Gebrauch luftdicht verschließen

Wichtig! Nur mit einer Velours- oder Mohairwalze Arbeiten.

Bitte beachten Sie die Hinweise unserer Verarbeitungsanleitung

TrendFloor Balkon- und Terrassensanierungssysteme.

Der Untergrund muss sauber, trocken, planeben, tragfähig, fest und saugfähig sein. Oberflächige Verunreinigungen

(z.B. Öl, Fett, Staub, lose Teile, Gummiabrieb, Silikon), Reste von Altanstrichen, Nachbehandlungsfilm, Sinterschichten, Zementschlämme und sonstige minderfeste Schichten müssen entfernt werden.

Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung einen handelsüblichen Grundreiniger mit einem Reinigungspad (Schleifpad) anzuwenden.

Zur Beschichtung der Fliesen mit der Versiegelung oder Flexofliesenprimer LE muss Ihre Fläche absolut trocken sein.

Bei mineralischen Untergründen muss die Oberflächenfestigkeit (Prüfung der Abriebfestigkeit nach DIN 51221) im Mittel mindestens 1,5 N/mm² betragen, wobei der kleinste Einzelwert 1,0 N/mm² nicht unterschreiten darf. Bodenunebenheiten dürfen den Rahmen der Messtoleranz im Hochbau nach DIN 18202 nicht überschreiten. Aus dem Untergrund aufsteigende Feuchtigkeit muss ausgeschlossen, bzw. gemäß DIN 18195 T.4 abgedichtet sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf im Allgemeinen max. 4 CM% betragen. Hohlstellen im Untergrund müssen durch Abklopfen erkannt und beseitigt werden. Lunken, Löcher und Risse müssen geschlossen, Kantenabbrüche reprofiliert werden. Hierfür eignet sich eine Kratzspachtelung oder ein EP Mörtel. Für die Reinigung von Fliesen-, Metall- oder Glasuntergründen empfiehlt sich die Verwendung von einem Grundreiniger.

Bitte beachten Sie die Hinweise unserer Verarbeitungsanleitung TrendFloor Fliesenbeschichtung oder Imprägnierung für Balkon- und Terrassensanierungssysteme.

Arbeitsschutz/ Empfehlung:

R 11: Leicht entzündlich.

R 7/9: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16: Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Gummihandschuhe mit Baumwollinnengewebe verwenden.